

AQUA +

«АКВА плюс»

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ, МОЮЩАЯСЯ

(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная акриловая интерьерная краска, белая, матовая.

Образует бархатистое покрытие стойкое к мытью. Обладает хорошей укрывистостью, не мелит, не желтеет. Краска легко наносится, не образует потеков.

Краска предназначена и внутренних работ по бетону, штукатурке, кирпичу, гипсокартону, дереву. Применяется для отделочных работ. Класс пожарной опасности КМ1.

Рекомендована для окраски детских, лечебных и спортивных учреждений.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- без резкого запаха;
- высокая адгезия;
- легко колеруется;
- обладает отличной укрывистостью;
- не содержит органических растворителей;
- пожаро-, взрывобезопасная;
- экологически чистая.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием.

Устранить значительные неровности штукатурными составами для внутренних работ, финишную доводку поверхностей рекомендуется выполнить полимерной водно-дисперсионной шпатлевкой, нанести Грунт Primer (грунт глубокого проникновения) серии Painttech.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Перед нанесением тщательно перемешать. При необходимости разбавить краску водой, но не более 10% от массы для нанесения 1-го слоя и не более 5% для нанесения 2-го слоя. Допустима колеровка универсальными колеровочными пастами на водной основе. Добавлять колер не более 5% от массы материала. В случае использования бытовых колеров

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала после высыхания	матовая пленка с ровной однородной поверхностью;
Условная вязкость при температуре 20±0,5°C, с	не менее 24;
Стойкость к статическому воздействию воды при t=20±0,2°C, ч.....	не менее 36;
РН	не менее 7,5;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C.....	не более 0,5 часов;
Температура эксплуатации	-+5°C÷+40°C.

возможна некоторая потеря цвета в зависимости от выбранного цвета. Сохранение цвета гарантируется только при колеровке профессиональными колерными пастами.

Наносить на сухую, чистую поверхность с помощью краскопульта, валика или кисти в 2 слоя или более, в зависимости от цвета основания и его цветовой однородности.

При проведении работ следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от механических воздействий на 10-20 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

На однослойное покрытие от 0,15 кг/м². Рекомендуется нанесение в два слоя.

В зависимости от способа нанесения и рельефа поверхности расход может меняться.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20±2°C и относительной влажности 65% время высыхания:

- до степени 3 (на отлип) не более 0,5 часов;
- полное межслойное высыхание 1-2 часа
- полная полимеризация происходит через 3 суток

При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается.

Температура эксплуатации: +5°C÷+40°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании краски в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 1 кг, 5 кг, 15 кг.