

«АКАЦИЯ ДЛЯ СТЕН»

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ МАТОВАЯ (ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Краска водно-дисперсионная акриловая интерьерная белая, матовая. Образует бархатистое стойкое к влажной уборке покрытие. Обладает хорошей укрывистостью, не мелит, не желтеет. Краска экономична в расходе, легко наносится, не образует потеков, заполняет неровности основания.

Краска предназначена для окраски стен и потолков по новым и ранее окрашенным кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным и ошпатлёванным поверхностям.

Применяется для нанесения по стеклообоям, флизелиновым и другим видам обоев.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- технологична и проста в нанесении;
- высокая укрывистость;
- высокая адгезия;
- без резкого запаха;
- пожаро-, взрывобезопасна;
- не содержит органических растворителей;
- экологически безопасна;
- класс пожарной опасности КМ1.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть прочным. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием.

Непрочное державшееся старое покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Нанести Грунт 1440 серии «Времена года».

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C и относительной влажности 65 ± 5%.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

Краска готова к применению. Перед нанесением тщательно перемешать, при необходимости колеровать универсальными колерными пастами или пастами на водной основе (не более 5 % от массы материала). *Сохранение цвета гарантируется при колеровке на производстве по фасадному каталогу NCS.*

При необходимости разбавить краску водой, но не более 10% от массы перед нанесением 1-го слоя и не более 5% для нанесения 2-го слоя. На серые и неоднородные по цвету основания возможно нанесение с использованием специальной кроющей Грунт-краски. Без ее использования количество слоев может увеличиться.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала после высыхания
Условная вязкость при температуре 20±0,5°C, с
РН
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C
Температура эксплуатации.. -

Наносить на сухую, чистую поверхность с помощью краскопульты, валика или кисти в 1-2 слоя, в зависимости от цвета основания и его цветовой однородности.

При проведении работ следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от механических воздействий на 12 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры окружающей среды.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Расход краски составляет 0,11-0,15 кг/м² на 1 слой.

Нанесение по белым обоям разного типа – в 1 слой.

При нанесении на ошпатлёванную поверхность или декоративную штукатурку, рекомендуется нанесение в 2 слоя.

В зависимости от способа нанесения и рельефа поверхности расход может меняться.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20±2°C и относительной влажности 65% время высыхания:

- до степени 3 (на отлип) не более 0,5 часов;
- полное межслойное высыхание 1-2 часа
- полная полимеризация происходит через 3 суток

При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается.

Температура эксплуатации: +5°C÷+40°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании краски в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C. **Не замораживать!** Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

матовая пленка с ровной однородной поверхностью;
не менее 24;
не менее 7,5;
не более 0,5 часов;
+5°C÷+40°C.